

Штукатурная смесь NOVOMIX МК-75В-06

Применение. Штукатурка NOVOMIX МК-75В-06 предназначена для затирки или нанесения тонких слоев для бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков ячеистого бетона. Применяется внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Усиленная, тонкослойная. Обладает хорошей адгезией, высокопластичная, атмосферостойкая. Максимальная фракция наполнителя – 0,6 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C.

Приготовление и нанесение массы. Высыпать 1 кг смеси в 150-200 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя — до 5 мм, при частичном выравнивании — до 8 мм. Штукатурка наносится механизированно или вручную и затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Время высыхания — 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия, можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,4-1,5 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Санитарно-гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов.

Упаковка. Бумажные и полипропиленовые мешки по 25 кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев. Хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте.