

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ NOVOMIX МК-75В

Применение. Штукатурка NOVOMIX МК-75В с армирующим полипропиленовым волокном, предназначена для выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков ячеистого бетона внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Обладает хорошей адгезией, пластичная, атмосферостойкая, трещиностойкая. Максимальная фракция наполнителя – 1,2 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C. Приготовление и нанесение массы. Высыпать 1 кг смеси в 150-200 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 10 мм, при частичном выравнивании - до 20 мм. Штукатурка наносится механизированно или вручную и затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Время высыхания — 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия, можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,5-1,6 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Санитарно-гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов.

Упаковка. Бумажные и полипропиленовые мешки по 25 кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев. Хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте.