



## Кладочная смесь NOVOMIX МК-100В МРЗ

**Применение.** Цементная смесь с армирующим волокном для уменьшения усадочного трещинообразования. Содержит противоморозную добавку для работы при отрицательных температурах до - 10С. Для кладки из облицовочного кирпича и камня, блоков из легкого бетона, ячеистого бетона. Удобна в работе, просто приготовить раствор. Улучшена адгезия и водоудержание. Не содержит извести, не расслаивается, пластична. Можно использовать в качестве ремонтного раствора.

**Требование к основанию.** Поверхность должна быть очищена от пыли.

**Приготовление и нанесение массы.** Для приготовления раствора всыпать 1 кг смеси в 150-180 мл воды (рекомендуется добавлять теплую воду) и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 4-х часов.

**Расход.** Около 300 кг/м<sup>3</sup> при толщине слоя от 4 до 10 мм.

**Состав.** Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки. Максимальная фракция 2,5 мм.

**Санитарно-гигиенические параметры.** Экологически чистый продукт. Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 31358-2007.

**Упаковка.** Бумажные мешки по 25 кг.

**Хранение.** Срок годности 12 месяцев. Хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности