

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ "NOVOMIX МК-150В"

Применение. Кладочная смесь повышенной прочности, усиленная армирующим волокном, предназначена для выравнивания поверхности, заделки щелей, выбоин, трещин бетонных, каменных полов, кирпичных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ внутри и снаружи промышленных, общественных, жилых зданий и сооружений. Обладает хорошей адгезией, уменьшенной водопроницаемостью, безусадочный, атмосферостойкий, морозостойкий трещиностойкий.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке ремонтным раствором, должна быть чистой и прочной. Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо прогрунтовать или смочить. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5 о С.

Приготовление и нанесение массы. Для приготовления раствора всыпать 1 кг смеси в 220-240 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 15 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 10 мм, при заделывании выбоин небольшой площади - до 40 мм. Раствор наносится шпателем или мастерком. Если необходимо нанесение в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Выровненную и высохшую поверхность можно окрашивать, наносить декоративные покрытия, шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 150-300 кг сухой смеси на 1 м³ в зависимости от размера материала.

Состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент, полимерные модифицирующие добавки и полипропиленовое армирующее волокно. Максимальная фракция 2 мм

Санитарно - гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 31358-2007, Сертификат соответствия №2146393, срок действия 26.01.2018 по 25.01.2021г.

Упаковка. Бумажные мешки по 25 кг.

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом месте.