Штукатурка цементно-известковая Novomix МК-100ИВТ

Назначение и применение. Штукатурка NOVOMIX МК-100ИВТ на цементно-известковом вяжущем, модифицированная, усилена волокном, толстослойная. Предназначена для оштукатуривания бетонных, кирпичных, каменных, старых оштукатуренных стен и стен из легких блоков внутри помещений и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Основная фракция наполнителя – 2,5 мм.

Преимущества.

- Атмосферостойкая
- Водостойкая, паропроницаемая.
- Санирующая, устойчива к плесени, грибкам, бактериям.
- Применяется в сухих и влажных помещениях.

Требования к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу рекомендуется предварительно прогрунтовать или увлажнить. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°С.

Приготовление и нанесение массы. Высыпать 1кг смеси в 180-220 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, добавить воды до нужной консистенции, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 1-2 часов. Толщина наносимого слоя - до 20 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм. Штукатурка наносится вручную или механизированно и затем выравнивается с помощью линейки или полутёка. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой набрал механическую прочность. Время высыхания — 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°С. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия, можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,5-1,6 кг сухой смеси на 1м^2 при толщине слоя 1мм.

Состав. Цемент, известь, минеральный наполнитель, полимерные модифицирующие добавки, полипропиленовое армирующее волокно.

Упаковка и хранение. Бумажные и полипропиленовые мешки по 25кг. Срок годности 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания ипопадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности