

Штукатурка фасадная цокольная структурная чёрная**NOVOMIX ФЦ1, ФЦ2****ГОСТ 31557-2007**

Применение. Штукатурка декоративная фасадная цокольная черного цвета с цветным наполнителем предназначена для реконструкции и ремонта существующих, и устройства новых цокольных покрытий сооружений. Фракция наполнителя 1, 5, 10мм.

Штукатурка модифицирована современными полимерами таким образом, что обладает высокой адгезией и устойчивостью к атмосферным воздействиям.

Штукатурка усилена волокном, современными силан-силансаноновыми гидрофобизирующими полимерами, содержит добавки против высолообразования, ускорители, ПАВы и пластификаторы. Рабочая температура нанесения +5С до +25С градусов при работе ниже + 5С может добавляться антиморозная добавка. При работе при отрицательных температурах и низких температурах часть свойств штукатурки может ухудшаться.

Фактура покрытия может быть сделана за счет способа нанесения покрытия инструментом (шпателем, гладилкой и др.). Дополнительно возможно обнажение поверхности крупного наполнителя в штукатурке–цветной каменной крошки смывом поверхности водой или пескоструйкой после набора нужной прочности для создания более выразительной поверхности. После вскрытия поверхности черной штукатурки обнажается белый или цветной наполнитель.

Основа. перед нанесением должна быть очищена от осыпающихся слабых частей с применением пескоструйной машины, водой под давлением, высушена и пропитана грунтовкой.

Разводить сухую смесь только чистой водой в чистой посуде. Для однородности цвета во все партии замесов вводить точно одинаковое количество воды. Размешивать смесь мешалкой – насадкой на дрель или аналогичным инструментом. После размешивания дать постоять 5-10мин и перемешать повторно, после этого штукатурку наносить на поверхность. Время работы с разведенным раствором 2-4часа. При запуске раствора не разводить водой, только перемешивать. Остатки утилизировать. При твердении первые двое суток не подвергать воздействию дождя. Для однородности цвета обеспечить твердение в первые 3 суток в одинаковых температура- влажностных условиях. Защищать, при твердении, от пересыхания от прямых солнечных лучей летом. Расход 1,6-1,8кг смеси на 1м² на 1мм толщины.

Для увеличения срока службы штукатурки, после затвердевания штукатурки, фасад цоколя можно обработать фасадными пропитками: акриловыми, силан-силоксановыми и др.

Смесь расфасовывается в мешки по 25кг, хранить в сухом месте, срок хранения бмесяцев.

Безопасность. Смесь содержит цемент. При работе использовать соответствующие средства защиты.