



Промышленные сухие смеси
Минеральные наполнители
Строительная химия

г. Новосибирск
+7 (383) 334-67-09
+7 (383) 363-19-21
+7-913-740-21-39

www.novomix.ru

www.mk-mineral.ru

E-mail: scc@novomix.ru

Грунтовка Бетонконтакт NOVOMIX ГКС-06

Сухая однокомпонентная строительная смесь

- Придает шероховатость гладким поверхностям.
- Обеспечивает высокую адгезию к основаниям.
- Пригодна для внутренних и наружных работ.
- Экологически безопасна.

Применение. Грунтовка Бетонконтакт NOVOMIX предназначена для обработки гладких слабо впитывающих оснований стен из монолитного или сборного железобетона перед нанесением плиточных клеев, цементных и гипсовых штукатурок. Для внутренних и наружных работ. Благодаря содержанию кварцевого песка придает обработанным поверхностям шероховатость и обеспечивает высокую адгезию наносимых материалов к основаниям. Производится в виде сухой смеси, перед применением затворяется водой до сметанообразной консистенции. Наполнитель – фракция 0,3-0,6 мм.

Подготовка основания. Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, грязи и других, ухудшающих адгезию, веществ, масел. Непрочные участки, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Не подлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защитить от загрязнения малярной лентой. В местах, подверженных длительному или частому увлажнению (например, на цоколях), должны быть исключены капиллярный подсос и поступление влаги со стороны основания, для чего необходимо убедиться в том, что выполнена надлежащая гидроизоляция.

Приготовление и нанесение. Водопотребность грунтовки: на 1 кг сухой смеси - 600-700 мл. воды. В чистую емкость налить воду комнатной температуры, всыпать сухую смесь и перемешать дрелью с миксером до консистенции сметаны. Консистенцию регулировать добавлением небольших порций воды или сухой смеси. Выдержать 10 минут, повторно перемешать в течение минуты. При герметичном закрытии затворенной водой грунтовки, возможно хранение и использование до 48 ч..

Грунтовку наносят на основание кистью или щеткой за один проход тонким равномерным слоем. Грунтовка высыхает в течение, примерно, 2-3 часов, после чего можно выполнять дальнейшие работы. Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Расход. Расход затворенной водой грунтовки: 0,14-0,17 кг/м² (0,08 - 0,10 кг/м² в пересчете на сухую смесь).

Состав. Мраморная мука, кварцевый песок, связующее - редиспергируемый полимерный порошок, модифицирующие добавки.

Упаковка и хранение. 2 пакета по 5 кг в пластиковом 10 л. ведре. Хранить в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте не более 3 лет со дня изготовления.

Безопасность. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7