

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ NOVOMIX МК-50

Применение. Штукатурка NOVOMIX МК-50 предназначена для выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Обладает хорошей адгезией, пластичная, атмосферостойкая. Максимальная фракция наполнителя – 2,5 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. При повышенном влагопоглощении поверхности необходимо прогрунтовать грунтовкой-пропиткой NOVOMIX или смочить водой. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C.

Приготовление и нанесение массы. Высыпать 1 кг смеси в 150-200 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов.

Толщина наносимого слоя - до 20 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм. Раствор наносится вручную или механизированно, затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Время высыхания - 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия, шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,5-1,7 кг сухой смеси на 1м² при толщине слоя 1мм.

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Санитарно-гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов.

Упаковка. Бумажные и полипропиленовые мешки по 25 кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев. Хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности