

Штукатурная смесь NOVOMIX МК-150В

Применение. Штукатурная смесь повышенной прочности, усилена армирующим волокном. Предназначена для выравнивания поверхности, заделки щелей, выбоин, трещин бетонных, каменных, кирпичных, оштукатуренных стен и стен из блоков ячеистого бетона. Применяется внутри и снаружи промышленных, общественных, жилых зданий и сооружений. Обладает хорошей адгезией, уменьшенной водопроницаемостью, атмосферостойкая, морозостойкая, трещиностойкая. Максимальная фракция наполнителя 2,5 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке ремонтным раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C.

Приготовление и нанесение массы. Для приготовления раствора всыпать 1 кг смеси в 150-200 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 15 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 20 мм, при заделывании выбоин небольшой площади - до 40 мм. Раствор наносится вручную или механизированно. Если необходимо нанесение в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой набрал механическую прочность. Время высыхания - 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. Выровненную и высохшую поверхность можно окрашивать, наносить декоративные покрытия, шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,5-1,6 кг сухой смеси на 1 м² при толщине на 1 мм.

Состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент, полимерные модифицирующие добавки и полипропиленовое армирующее волокно.

Санитарно-гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 31358-2007.

Упаковка. Бумажные мешки по 25 кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.