

Клей цветной NOVOMIX Медо для натурального или искусственного камня

- Для укладки плитки, камня с одновременной расшивкой швов.
- Морозостойкий, паропроницаемый, устойчивый к атмосферным воздействиям.
- Для наружных и внутренних работ.
- Для облицовки ландшафтных дорожек.

Описание. Цветной клей для пола и стен с устойчивостью к атмосферным воздействиям. Базовые цвета: белый, бежевый, красный, черный, зеленый, темно-серый, темно-красный, любые цвета производятся под заказ. Усилен армирующим волокном, для работ внутри и снаружи помещений. Толщина слоя 5-8 мм.

Применение. Для укладки натурального, облицовочного камня, клинкерных плиток, тяжелых бетонных плит, с одновременной расшивкой швов. Для фасадных работ, для ландшафтных дорожек, для ландшафтного дизайна, устройства заборов. Для декоративной отделки помещений.

Подготовка основания. Поверхность очистить от пыли, грязи, отслаивающихся частей. Если основание очень сухое, то его нужно напитать водой. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Применять при температуре +10°C — +25°C, в сухую погоду. Температура основания не должна быть ниже +10°C.

Приготовление и нанесение. Для приготовления раствора высыпать сухую смесь в воду из расчета 1 кг смеси в 0,2-0,3 л воды. Разводить смесь только чистой водой в чистой таре. Для однородности цвета во все партии замесов вводить одинаково точное количество воды, при замесе желательно использовать весь мешок целиком. Размешать до исчезновения комков, дать постоять 5-10 мин, перемешать повторно, после этого смесь готова к применению. Приготовленный раствор должен быть выработан в течение 2-х часов. При заустевании раствора не разводить водой, только перемешивать. Остатки утилизировать. Клеевой раствор наносится и выравнивается стальным зубчатым шпателем. Время коррекции 15-20 минут. При температуре 25°C возможность хождения по плиткам или камню через 24-48 часов. Полная нагрузка возможна через 14 дней.

Итоговый внешний вид шва может отличаться в зависимости от количества воды, способа нанесения и технологии обработки шва. Необходимо учитывать, что натуральные пигменты могут иметь разные оттенки, поэтому разные партии товара могут иметь разные оттенки цвета.

Для однородности цвета обеспечить твердение в первые 3 суток в одинаковых температурно-влажностных условиях. При работе снаружи помещения защищать в течение 5-7 суток от неблагоприятных погодных условий: дождя, прямых солнечных лучей, ветра.

Расход. Около 1,4-1,5 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение. Хранить в сухом крытом помещении при температуре -30°C до +40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Срок хранения 6 месяцев.

Безопасность. Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7