



Штукатурка декоративная фасадная цокольная Novomix

- Декоративная, усиленная, повышенной прочности.
- Повышенная эластичность и адгезия.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям, водостойкость, морозостойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Ударопрочная, гидрофобная, содержит добавки против высолообразования.

Описание. Штукатурка фасадная декоративная цокольная, с цветным наполнителем. Штукатурка модифицирована современными полимерами, обладает высокой адгезией и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Штукатурка усилена волокном, современными силан-силансанными гидрофобизирующими полимерами, содержит добавки против высолообразования, ускорители, ПАВы и пластификаторы.

Применение. Предназначена для реконструкции и ремонта существующих, устройства новых цокольных покрытий. Фракция наполнителя 1, 5, 10 мм.

Подготовка основания. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, осыпающихся частей, масляных и жирных пятен. Основание должно быть высушено и пропитано грунтовкой. Металлические элементы необходимо защитить от коррозии. Рабочая температура нанесения от +5°C до +25°C градусов. При работе ниже +5°C может добавляться антиморозная добавка. При работе при отрицательных температурах часть свойств штукатурки может ухудшаться.

Приготовление и нанесение. Фактура покрытия может быть сделана за счет способа нанесения покрытия инструментом (шпателем, гладилкой и др.). Дополнительно возможно обнажение поверхности крупного наполнителя в штукатурке — цветной каменной крошки — для создания более выразительной поверхности. Производится смывом поверхности водой или пескоструйной обработкой после набора нужной прочности.

Разводить сухую смесь только чистой водой в чистой таре. Для однородности цвета во все партии замесов вводить одинаково точное количество воды. Размешивать смесь мешалкой – насадкой на дрель или аналогичным инструментом. После размешивания дать постоять 5-10 мин, перемешать повторно, после этого штукатурку наносить на поверхность. Время работы с разведенным раствором 2-4 часа. При заустевании раствора не разводить водой, только перемешивать. Остатки утилизировать. При твердении первые двое суток не подвергать воздействию дождя.

Для однородности цвета обеспечить твердение в первые 3 суток в одинаковых температурно-влажностных условиях. Защищать, при твердении, от пересыхания от прямых солнечных лучей летом. Для увеличения срока службы, после затвердевания штукатурки, фасад цоколя можно обработать фасадными пропитками: акриловыми, силан-силансанными и др..

Расход. 1,6-1,8 кг смеси на 1м².

Упаковка и хранение. Хранить в сухом крытом помещении при температуре -30°C-+40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Срок хранения 6 месяцев. В холодное время года перед использованием прогреть материал до температуры применения 24-48 °C.

Безопасность. Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности