

## Кладочная цветная смесь NOVOMIX

- Для получения декоративной кладки с одновременной расшивкой швов.
- Морозостойкие, паропроницаемые, устойчивые к атмосферным воздействиям швы.
- Для наружных и внутренних работ.

**Описание.** Окрашенная кладочная смесь. Базовые цвета: белый, бежевый, красный, черный, зеленый, темно-серый, темно-красный. Цвета производятся под заказ. Смесь удобна в работе, обладает высокой адгезией и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Может быть использована в качестве ремонтного раствора. Кладочную смесь NOVOMIX можно применять внутри и снаружи помещений.

**Применение.** Предназначена для возведения стен и затирки кладок из керамического, силикатного, клинкерного, облицовочного кирпича и камня.

**Подготовка основания.** При использовании в качестве расшивки швов, поверхность должна быть очищена на глубину до 5 см. Применять при температуре от +5°C до +25°C, в сухую погоду. Температура основания не должна быть ниже +5°C. Для защиты от капиллярного подъема влаги, перед работами необходимо изолировать кладку от фундамента при помощи горизонтальной изоляции.

**Приготовление и нанесение.** Для приготовления раствора всыпать 1 кг смеси в 0,18-0,22 л воды. Разводить сухую смесь только чистой водой в чистой таре. Для однородности цвета во все партии замесов вводить одинаково точное количество воды, при замесе желательно использовать весь мешок целиком. Размешивать смесь мешалкой – насадкой на дрель или аналогичным инструментом. После размешивания дать постоять 5-10 мин, перемешать повторно, после этого смесь готова к применению. Приготовленный раствор должен быть выработан в течение 2-х часов. При заустевании раствора не разводить водой, только перемешивать. Остатки утилизировать. Итоговый внешний вид шва может отличаться в зависимости от количества воды, способа нанесения и технологии обработки шва. Необходимо учитывать, что натуральные пигменты могут иметь разные оттенки, поэтому разные партии товара могут иметь разные оттенки цвета.

Для однородности цвета обеспечить твердение в первые 3 суток в одинаковых температурно-влажностных условиях. Защищать в течение 5-7 суток от неблагоприятных погодных условий: дождя, прямых солнечных лучей, ветра.

**Расход.** 50 кг смеси на 1м<sup>2</sup> для толщины стены 12 см.

Около 105 кг/м<sup>2</sup> для толщины стены 25 см. Для затирки швов – около 5 кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от размера кирпича и ширины шва.

**Упаковка и хранение.** Хранить в сухом крытом помещении при температуре -30°C до +40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Срок хранения 6 месяцев.

**Безопасность.** Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности