

Штукатурка фасадная короед Novomix (сухая смесь)

- Декоративная, усиленная, повышенной прочности.
- Повышенная эластичность и адгезия.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям, водостойкость, морозостойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Ударопрочная, гидрофобная, содержит добавки против высолообразования.

Описание. Штукатурка декоративная, предназначена для изготовления декоративных покрытий с рельефными фактурными узорами на бетоне, с характерными бороздками. Для финишной отделки твердых поверхностей внутри и на фасадах зданий. Штукатурка модифицирована современными полимерами, обладает высокой адгезией и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Усилена волокном, современными силан-силаноксидными гидрофобизирующими полимерами, содержит добавки против высолообразования, ускорители, ПАВы и пластификаторы. Цвет белый, белый натуральный цвет под колеровку, серый под покраску. Размер фактурного камня 2, 3, 5 мм. Зерно базового материала 0,1 мм, 0,3 мм, 0,6 мм.

Применение. Для декорирования стен. Применяется для фасадных и внутренних работ в сухих, влажных и мокрых помещениях по любым минеральным основаниям.

Подготовка основания. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, осыпающихся частей, масляных и жирных пятен. Основание должно быть ровным для создания равномерного рисунка, выравнивается фасадными шпатлевками Novomix 011 или Novomix 041. Металлические элементы необходимо защитить от коррозии. Рабочая температура нанесения от +5°C до +25°C.

Приготовление и нанесение. Разводить сухую смесь только чистой водой в чистой таре. Для однородности цвета во все партии замесов вводить одинаково точное количество воды. Желательно использовать мешок целиком для равномерного распределения крупной фракции. Размешивать смесь мешалкой – насадкой на дрель или аналогичным инструментом. После размешивания дать постоять 5-10 мин, перемешать повторно, после этого штукатурку наносить на поверхность. Время работы с разведенным раствором 2-4 часа. При застывании раствора не разводить водой, только перемешивать. Остатки утилизировать. При твердении первые двое суток не подвергать воздействию дождя. Время высыхания – до 12-и часов в зависимости от толщины слоя и температуры. Основной набор прочности – через 2-е суток, полный набор прочности – 28 суток. Для однородности цвета обеспечить твердение в первые 3 суток в одинаковых температурно-влажностных условиях. Защищать, при твердении, от пересыхания, от прямых солнечных лучей летом. Для увеличения срока службы на фасаде, после затвердевания штукатурки, можно обработать фасадными пропитками: акриловыми, силан-силоксановыми и др..

Расход. 1,6-1,8 кг смеси на 1м².

Состав. Минеральный наполнитель, цемент и модифицирующие полимерные добавки.

Упаковка и хранение. Хранить в сухом, крытом помещении при температуре -30°C/+40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Срок хранения 6 месяцев. В холодное время года перед использованием прогреть материал до температуры применения 24-48 ч.

Безопасность. Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности