



Промышленные сухие смеси
Минеральные наполнители
Строительная химия

г. Новосибирск
+7 (383) 334-67-09
+7 (383) 363-19-21
+7-913-740-21-39

www.novomix.ru

www.mk-mineral.ru

E-mail: scc@novomix.ru

Тиксотропный ремонтный раствор NOVOMIX PM 06-30-200T Сухая цементная смесь

Описание. Ремонтная сухая бетонная смесь тиксотропного типа с компенсированной усадкой. Содержит полимерную фибру. Предназначена для конструкционного вертикального и горизонтального ремонта бетона. При смешивании с водой образуется тиксотропный, реопластичный, безусадочный, нерасслаивающийся раствор.

Применение. Ремонтный раствор NOVOMIX PM06-30-200T применяется при ремонте стен, колонн, поврежденных участков и стыков сборных и монолитных железобетонных конструкций, бетонных полов. Для бетонирования анкеров, заливки фундаментов, монолитного бетонирования изделий, ремонта технологического оборудования, бетонных футеровок дымовых труб.

Приготовление, нанесение и уход за раствором.

Работы по нанесению состава производить при температуре от +5°C до +25°C в сухую погоду. При низких температурах твердение замедляется.

Основание должно быть подготовленным. Удалить разрушенный бетон, очистить от пыли, грязи, масляных пятен. Поверхность должна иметь шероховатость. Металлическую арматуру необходимо очистить от ржавчины и покрыть Антикоррозийным полимерцементным грунтом АЦ-1 NOVOMIX. Тщательно пропитать основание водой или Грунтовкой NOVOMIX.

Ремонтный раствор наносить в соответствии с инструкцией. Толщина слоя от 3 мм до 15 мм за одно нанесение. При большей толщине необходимо наносить несколько слоев. Каждый слой наносится после достаточного затвердевания предыдущего слоя с обязательным увлажнением поверхности, на которую наносится последующий слой (метод «мокрое на мокрое»).

Отремонтированные участки должны быть выдержаны в условиях, исключающих испарение воды, в течение 3 суток. Для создания таких условий используют пленкообразующие материалы или подвергают отремонтированную поверхность влажностному уходу.

Технические характеристики. Фракция до 0,6 мм. Быстротвердеющий раствор, время работы до 30 минут. Прочность на сжатие М200. Ремонтный раствор NOVOMIX PM06-30-200T позволяет проводить работы по восстановлению бетонных и железобетонных конструкций на толщину до 15 мм. Расход 18-19 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 см.

Состав. Цемент, полимерная фибра, модификаторы, фракционированный кварцевый песок.

Упаковка и хранение. Бумажные многослойные мешки по 25 кг. Хранить в сухом крытом помещении при температуре -30°C до +40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Срок хранения 6 месяцев. В холодное время года перед использованием прогреть материал до температуры применения 24-48 часов.

Безопасность. Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7