

Шпатлевка полимерцементная финишная NOVOMIX МК 011 белая

Назначение. Водостойкая шпатлевка на цементной основе, белого цвета. Повышенная эластичность и адгезия. Фракция 0,1 мм. Модифицирована полимерными добавками и усилена микроволокном. Применяется для фасадных и внутренних работ в сухих, влажных и мокрых помещениях для выравнивания любых минеральных оснований под покраску, обои и другие покрытия. Шпаклеванная поверхность может покрываться клеевыми, полимерцементными, силикатными красками NOVOMIX, акриловыми красками, а также декоративными фасадными и интерьерными штукатурками NOVOMIX.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от пыли, грязи, отслаивающихся частиц. Подходящая основа – бетон, цементная штукатурка, каменные, кирпичные стены. Температура основы и окружающей среды во время работ и в последующие двое суток должна быть не ниже +5⁰С. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX.

Приготовление и нанесение массы. Высыпать 1 кг смеси в 250-300 мл воды и перемешать до исчезновения комков, добавить воды до необходимой консистенции. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 2-3 часов. После схватывания в таре водой не разводить. Толщина наносимого слоя - до 0,5-1 мм при частичном выравнивании до 2-3 мм. Шпатлевка наносится вручную при помощи шпателя. После затвердевания можно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости операция повторяется. Время высыхания – до 12 часов, в зависимости от толщины слоя и температуры. Основной набор прочности – через 2 суток, полный набор прочности – 28 суток. Рекомендуется работать при температуре 20-25⁰С, при низких температурах замедляется набор прочности. При работе на фасадах защищать покрытие от прямых солнечных лучей, ветра и быстрого высыхания. Рекомендуется после затвердевания 3 суток смачивать шпатлевку водой из пульверизатора. При отбеливании, вследствие быстрого высыхания, смачивать поверхность водой или покрыть грунтовкой-пропиткой NOVOMIX.

Расход. Около 1,1 - 1.2 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель (основная фракция - до 0,1 мм), белый цемент и полимерные добавки.

Упаковка. Бумажные мешки по 10 и 20 кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности