


Фото	Штукатурная смесь NOVOMIX МК-75
	<p><b>Применение.</b> Штукатурка NOVOMIX МК-75 предназначена для выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Обладает отличной клеящей способностью, высокопластичная, безусадочная, атмосферостойкая. Производятся также следующие виды штукатурок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) «Штукатурка NOVOMIX МК–75MP3» с антиморозной добавкой для работы при отрицательных температурах (до –10 0 С).</li> <li>2) «Штукатурка NOVOMIX МК–75В» с армирующим полипропиленовым волокном. Максимальная фракция наполнителя перечисленных штукатурок – 1,2 мм.</li> </ol> <p>Кроме того, производятся «Штукатурка NOVOMIX МК–75М», максимальная фракция у которой – 0,6 мм, и «Штукатурка NOVOMIX МК-75ММ, основная фракция у которой – 0,4 мм.</p> <p><b>Требование к основанию.</b> Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо прогрунтовать или смочить. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5 о С.</p> <p><b>Приготовление и нанесение массы.</b> Всыпать 1 кг смеси в 200-220 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 10 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм. Штукатурка наносится распылением или вручную и затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Время высыхания - 24-48 часов в зависимости от толщины слоя при температуре окружающей среды +20 о С. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия; можно шпаклевать, облицовывать плиткой.</p> <p><b>Расход.</b> 1,5 кг сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p>

**Вид и состав смеси.** Минерал. наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

**Санитарно-гигиенические параметры.** Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов. Гигиеническое заключение

№ 54.НС.02.574.П.003154.09.02 от 23 сентября 2002 года.

**Упаковка.** Цветные бумажные мешки по 10 и 25 кг. Белые мешки с этикеткой 10 или 25 кг. Серые мешки 50 кг.

**Хранение.** Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте.