



## Шпатлевка полимерцементная NOVOMIX МК 041

*Серый или натуральный белый цвет*

**Применение.** Шпатлевка полимерцементная NOVOMIX МК 041 серого или натурального белого цвета. На цементной основе, с повышенной эластичностью и адгезией с зерном 0,4 мм, модифицированная полимерными добавками и усиленная микроволокном. Применяется для фасадных и внутренних работ в сухих, влажных и мокрых помещениях для выравнивания любых минеральных оснований под покраску, обои и другие покрытия. Для выравнивания оштукатуренных поверхностей внутри сухих и влажных помещений на второй – третий день после нанесения штукатурки.

**Требование к основанию.** Поверхность должна быть сухой и чистой. Поверхность очистить от пыли, грязи, отслаивающихся частиц и других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX.

**Приготовление и нанесение.** Всыпать 1 кг смеси в 200-250 мл воды и перемешать до исчезновения комков специальной насадкой к электродрели. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. Толщина наносимого слоя - до 3 мм. Шпатлевка наносится вручную при помощи шпателя. Время высыхания – 1-2 суток, полный набор прочности – 28 суток. После затвердевания (не позднее 1-2 суток) шлифовать наждачной бумагой или вольфрамовой сеткой. При необходимости операцию повторить. Температура воздуха при нанесении должна быть от +5° до +30°С. При работе на фасадах защищать покрытие от прямых солнечных лучей, ветра и быстрого высыхания.

Наносить краску или другие тонкослойные декоративные покрытия рекомендуется после высыхания шпаклевки.

**Расход.** 1,2 - 1,3 кг сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

**Состав.** Минеральный наполнитель фракции до 0,4 мм, белый или серый цемент и полимерные добавки.

**Упаковка.** Бумажные мешки по 20 кг.

**Хранение.** Срок годности 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

**Безопасность.** Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности