Кладочная цементно-известковая смесь NOVOMIX M50, M75, M100, M150

Сухая строительная смесь

- Улучшенная адгезия и водоудержание.
- Пластичная, не расслаивается.
- Паропроницаемая.
- Биостойкая, экологичная.

Описание. Сухая цементно-известковая смесь на основе цементного и известкового вяжущих, минерального наполнителя, модифицирующих добавок. Для кладки из керамического и силикатного кирпича, камня, блоков из легкого бетона, ячеистого бетона. Кладочная смесь NOVOMIX характеризуется высокой пластичностью, высоким сцеплением со стеновыми материалами, стойкостью к трещинообразованию, защищает фасад от плесени и высолов благодаря щелочной среде состава.

Применение. Применяется для кладки и монтажа надземных конструкций и фундаментов. Рекомендуется к использованию при ремонте и реставрации старых кладок на цементно-известковом и известковом вяжущем при реставрации объектов культурного наследия.

Требования к основанию. Поверхность должна быть чистой и прочной. При сложных реставрационных работах поверхность рекомендуется предварительно прогрунтовать или увлажнить.

Приготовление и нанесение. Постепенно добавлять сухую Кладочную цементно-известковую смесь NOVOMIX в воду из расчета 1 кг смеси на 180-200 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 1-2-х часов.

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. По завершению кладочных работ инструмент и оборудование промыть водой.

Технические характеристики. Марка по прочности 5, 7.5, 10, 15 МПа. Максимальная фракция заполнителя 2,5-3 мм. Температура применения – от +5°С до +25°С.

Состав. Цемент, известь, модифицирующие добавки, минеральный наполнитель.

Расход. 0,8-1,5 кг на 1 кирпич при толщине слоя от 8 до 15 мм.

Упаковка и хранение. Бумажные мешки 25 кг. Хранить в сухом крытом помещении при температуре -30°С - +40°С на поддонах. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность. Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности