


Фото	Клей для плитки Novomix Стандарт
	<p>Применение. Для работ по укладке керамической плитки и плитки из натурального камня внутри сухих и влажных помещений на штукатурку, бетон, кирпичную кладку, СИБИТ.</p> <p>Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке клеевым раствором, должна быть чистой и прочной. Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо прогрунтовать.</p> <p>Приготовление и нанесение массы. Всыпать 1 кг смеси в 250-280 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 4-х часов. Клеевой раствор наносится и выравнивается стальным зубчатым шпателем. Толщина слоя - от 1 до 5 мм.</p> <p>Расход. Около 1,5 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.</p> <p>Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.</p> <p>Санитарно - гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов. Гигиеническое заключение № 54.НС.02.574.П.003154.09.02 от 23 сентября 2002 года. Упаковка. Бумажные мешки по 10 и 25 кг.</p> <p>Хранение. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте.</p>