



Грунтовка-пропитка NOVOMIX 505, 506, 507

Сухая однокомпонентная строительная смесь

- Экономичная в применении. Удобная транспортировка, занимает мало места
- Возможно хранение при отрицательных температурах

Описание. Для грунтования поверхностей перед цементными и гипсовыми штукатурками, использованием ровнителя, грубого ровнителя, покраской акриловыми и водоэмульсионными красками. Для визуального контроля технологического нанесения грунтовки имеет оттенок №506 — белая, тонированная. №507 — зеленая/голубая, тонированная. №505 — прозрачная.

Применение. Применяется для укрепления слабых поверхностей, для уменьшения водопоглощения и обеспыливания, для повышения адгезии последующих покрытий. Применение грунтовки позволяет достичь высокой прочности и долговечности итогового покрытия, удешевить последующие работы за счет снижения расхода материала, улучшить качество работ.

Подготовка основания. Основания должны быть прочными, сухими, равномерно впитывающими. Необходимо принять меры, предотвращающие образование трещин.

Приготовление и нанесение. В зависимости от подготовки и впитывающей способности поверхности, выбрать необходимое количество сухой смеси (см. таблицу ниже) и залить в чистое ведро необходимое количество чистой водопроводной питьевой воды.

Поверхность	Разведение 300 гр/пакет		Разведение 1 кг/пакет	
	на 10 л воды	на 100 м ²	на 30 л воды	на 300 м ²
Пропитка для пористых оснований	на 10 л воды	на 100 м ²	на 30 л воды	на 300 м ²
Грунтовка стабилизирующая, для повышения сцепления слоя с основанием	на 6 л воды	на 60 м ²	на 20 л воды	на 200 м ²
Для поверхностного укрепления	на 3 л воды	на 30 м ²	на 10 л воды	на 100 м ²

Сухую грунтовку перемешать сухим шпателем, а затем медленно высыпать в ведро с водой и перемешивать дрелью с мешалкой до полного растворения сухой смеси. **Размешивать вручную во избежание образованию комков не рекомендуется!** Наносить на сухую поверхность кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +5°C. Тару, инструмент сразу после работы отмыть водой. Время высыхания "на отлип" - 15-20 мин., время полного высыхания - 1,5 часа при температуре +20°C. При низких температурах время высыхания увеличивается.

Расход. 100-300 г. жидкой грунтовки-пропитки на 1 кв.м, в зависимости от впитывающей способности поверхности. 3-30 гр. сухой грунтовки на 1 кв.м.

Состав. Дисперсия сополимеров акрилатов.

Упаковка и хранение. Пакет — 300 г, 1 кг. Комплект: 5 пакетов по 300г в пластиковом ведре 10 литров. Хранить в герметично закрытой таре при температуре от -30°C до +30°C. Срок годности не менее 3 лет со дня изготовления.

Безопасность. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности