

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ "NOVOMIX" МК-75В МРЗ

Применение. Штукатурка NOVOMIX МК-75В МРЗ предназначена для выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Обладает отличной клеящей способностью, высокопластичная, безусадочная, атмосферостойкая. С антиморозной добавкой для работы при отрицательных температурах (до $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$). Максимальная фракция наполнителя перечисленных штукатурок – 2,5 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо прогрунтовать или смочить. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Приготовление и нанесение массы. Всыпать 1 кг смеси в 200-220 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 20 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм. Штукатурка наносится распылением или вручную и затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Время высыхания - 24-48 часов в зависимости от толщины слоя при температуре окружающей среды $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия; можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,6 кг сухой смеси на 1 м^2 при толщине слоя 1 мм.

Вид и состав смеси. Минерал. наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Санитарно-гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов. Сертификат соответствия №2146393 от 26.01.2018 г.

Упаковка. Бумажные и полипропиленовые мешки по 50 кг

Хранение. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте.