

## Штукатурка NOVOMIX МК-75 ВТ

**Назначение и применение.** Штукатурка NOVOMIX МК-75 ВТ усилена полипропиленовым волокном, толстослойная. Предназначена для выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков ячеистого бетона. Применяется внутри и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Обладает хорошей адгезией, пластичная, атмосферостойкая. Максимальная фракция наполнителя – 2,5 мм. Наносится толстым слоем.

**Требование к основанию.** Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C.

**Приготовление и нанесение массы.** Высыпать 1 кг смеси в 150-200 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут перемешать повторно, добавить воды до нужной консистенции и раствор готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов.

Толщина наносимого слоя - до 20 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм. Штукатурка наносится вручную или механизированно и затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой набрал механическую прочность. Время высыхания - 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия, можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

**Расход.** 1,5-1,7 кг сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

**Состав.** Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов. ГОСТ 33083-2014.

**Упаковка.** Бумажные и полипропиленовые мешки по 25 кг.

**Хранение.** Срок годности 12 месяцев. Хранить в неповрежденной заводской упаковке, в сухом месте.

**Безопасность.** Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.